

# IMPRIMACIÓN MULTIUSO



Código de producto : S63

## Descripción

Imprimación de uso universal de secado rápido. Garantiza excelente adherencia del pintado posterior con pinturas acrílicas, sintéticas o nitro-combi.

## Campos Aplicación

Su buena adherencia sobre muy variados soportes (metal, vidrio, cerámica, piedra, cartón, madera, etc.), hace necesario que antes de aplicarla sobre la totalidad del objeto, deba ser ensayada en una zona pequeña, para constatar que no altera la estructura del mismo. Por ejemplo en el caso de los plásticos, entre otros. No aplicar sobre poliestireno expandido.

## Datos técnicos

|   |  |
|---|--|
| <b>Naturaleza</b>                           | Acrílica   |
| <b>Acabado</b>                              | Satinado   |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>           | Gris claro   |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>              | Envase 200ml: 0,5 m <sup>2</sup> , Envase 400 ml: 1 m <sup>2</sup> |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 30 minutos   |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | A partir de 24 horas   |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C  |
| <b>Presentación</b>                         | 200 ml y 400 ml.   |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.

Aplicar en capas finas y cruzadas desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado brillante y homogéneo.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

**Acero:** desoxidar utilizando cepillo de púas o lija. Desengrasar y eliminar el polvo y los residuos de óxido.

**Interiores:** aplicar 1 capa de **Imprimación Multiuso**.

**Exteriores:** aplicar 2 capa de **Imprimación Multiuso**.

**Galvanizado, PVC, zinc, latón:** limpiar con agua y detergente amoniacal. Lijando suavemente se mejora la adherencia. Aplicar 1 capa de preparación.

**Madera:** lijar la madera en sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar 1 o 2 capas según absorción, lijando entre capas si se desea un acabado fino. En maderas a la intemperies, aplicar previamente **Titanxyl Protección Total Ultra**.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Cuando se trate de restaurar objetos con pintura descascarillada, con presencia de herrumbre, suciedad, desconchados, etc. es preciso eliminar mediante un lijado a fondo con papel de lija al agua nº 180/200, todo resto de pintura, óxido, etc. dejando el soporte a la vista, limpio y seco. A continuación proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2016-12

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

S63 - IMPRIMACIÓN MULTIUSO

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

