

TITANXYL LASUR COLOR

Interior - Exterior. Satinado



Código de producto : 046

Descripción

Tratamiento ideal para la protección de la madera. Repele el agua, rápido secado y gran resistencia a la intemperie y a la acción destructora de los rayos solares, contiene filtros ultravioletas.

Colores entremezclables y transparentes que permiten ver el aspecto natural de la madera y resaltan su belleza.

Por su estructura microporosa, no forma piel sobre la superficie y deja transpirar el vapor de agua del interior de la madera, regulando su humedad y evitando que se cuartee y se escame. El mantenimiento no precisa de lijado. Muy bajo olor.

Campos Aplicación

Indicado para conferir belleza y durabilidad a ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos y en general toda clase de estructuras de madera, carpintería de taller, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica altos sólidos
Acabado	Satinado
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro y colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,86 - 0,90 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	10 - 14 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 8 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Métodos de Aplicación	Brocha
Limpieza de Utensilios	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	45 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	50 - 51 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COV 400 g/l
Presentación	4 l, 750 ml y 375 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 20%.

Puede obtenerse un acabado más regular pasando un trapo o pincel seco a lo largo de las vetas después de 15 - 30 minutos de aplicado.

Maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio Técnico

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.

Interiores: una capa de **Titanxyl Lasur Fondo Ultra** más una capa **Titanxyl Lasur Color** de la tonalidad deseada o dos capas de **Titanxyl Lasur Color** si se quiere obtener más contraste y resaltar más las vetas de la madera. Si la madera no está muy pulida o es muy absorbente y se desea un acabado más fino y liso, aplicar una capa final de **Titanxyl Lasur Color Incoloro**, previo lijado suave y superficial de la última capa de **Titanxyl Lasur Color**.

Exteriores: una capa de **Titanxyl Protección Total Ultra** y 2 o 3 capas de **Titanxyl Color Satinado**. Con la aplicación de capas sucesivas de **Titanxyl Lasur Color** se obtienen tonos más intensos. Para minimizarlo, una vez conseguido el tono deseado, acabar el esquema de pintado con un color menos intenso de la gama **Titanxyl Lasur Color**. En intemperie no tratar solo con Incoloro.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Mantenimiento maderas lasuradas: Eliminar el polvo y aplicar **Titanxyl Color Satinado**. Elegir un color menos intenso del pintado para evitar el aumento de la tonalidad al efectuar el mantenimiento. Efectuar el mantenimiento cuando se empiece a ver la madera desnuda, por efecto del desgaste autocontrolado del **Titanxyl**. Si se ha dejado pasar demasiado tiempo y hay grandes zonas de la superficie sin color y la madera comience a verse reseca, igualar el color con papel de lija y tratar como superficie nueva.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada, lijando o acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado. Luego tratar como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

046 - TITANXYL LASUR COLOR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

