

# TITANXYL TECAGEL



Código de producto : 04R

## Descripción

Composición a base de aceites naturales que impregnan y protegen la Teca. Se presenta en gel para facilitar su aplicación. No gotea ni salpica. Contiene filtros ultravioletas. El pigmentado retarda el agrisamiento de la madera al exterior.

## Campos Aplicación

Para la protección y restauración de la madera de Teca expuesta a la intemperie. Especialmente indicado para muebles de jardinería, losetas de Ipé en piscinas, pérgolas, vallas, etc.

No afecta a las juntas de caucho de las cubiertas de las embarcaciones.

## Datos técnicos

<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro y Teca Miel
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,82 - 0,86 kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	30 - 40 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	2 - 3 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Esponja
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Disolvente sin olor o Aguarrás TITAN
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	28 - 29 %
<b>Presentación</b>	750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

En teca envejecida o con manchas de aceite, grasa, etc., limpiar y desengrasar con **Desoxidante TITAN Yate**. Aclarar con abundante agua dulce. Eliminar lijando la capa superficial agrisada y toda traza restante de suciedad, aceite, etc.

La madera debe estar completamente seca antes de aplicar **Titanxyl Tecagel**. Aplicar con la esponja suministrada con el envase. También puede emplearse una gamuza. Debe extenderse bien el producto en capa fina, esperar 5 minutos y retirar el sobrante de aceite con un paño limpio. si las maderas son muy porosas, aplicar una segunda capa.

No aplicar en exceso, ya que ello alargaría el tiempo de secado y provocaría retención de suciedad.

Dejar secar al menos 24 horas antes de transitar o aplicar una segunda capa, si se precisa.

Se recomienda 2 capas la primera vez, después es suficiente con un repaso cada 3 - 5 meses.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

**TITAN**

04R - TITANXYL TECAGEL

