

MASILLA EPOXI

Dos componentes



Código de producto : 079

Descripción

Gran adherencia y flexibilidad, gran poder de relleno sin contracción al secar. Fácil aplicación y buena extensibilidad. Excelente resistencia al agua.

Campos Aplicación

Para la igualación y relleno de irregularidades en las superficies a pintar, ya sean de acero, madera, poliéster, aluminio, fibra de vidrio; en todo tipo de embarcaciones, tablas de surf., etc.

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Acabado | Mate |
| Color (UNE EN ISO 11664-4) | Grisáceo |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1) | 1,8 - 2,0 Kg/l |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 8 - 10 horas |
| Proporción de la Mezcla | Base: 2 partes. Endurecedor: 1 parte |
| Vida de la Mezcla a 23°C | 1 - 2 horas |
| Métodos de Aplicación | Espátula |
| Limpieza de Utensilios | Diluyente TITAN Yate (mientras esté blanda) |
| Condiciones de Aplicación, HR<80% | 15 - 40 °C |
| Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) | 64 °C |
| Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) | 92,5 - 93,5 % |
| Presentación | 750 ml y 375 ml. |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol, ni con rocío. Mézclase en el momento de empleo, 2 partes en volumen de Base con 1 parte de endurecedor hasta que la mezcla alcance un color grisáceo uniforme. Aplicar la mezcla antes de transcurrida 1 hora.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar con espátula. Se puede pintar a las 8 - 12 horas (según temperatura), previo lijado. Para facilitar el lijado, realizarlo antes de 48 horas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Limpiar, lijar y aplicar directamente con espátula.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar por completo y proceder como en superficie nueva.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

079 - MASILLA EPOXI

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

