

B-12

BRICO®

MASILLA EXTERIOR

Producto indicado para el alisado y el retapado de soportes al exterior en capa fina o media.



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo y piedra.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado normal
- Color blanco
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina o media (4 mm/capa)
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Retapado de grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Alisado y enlucido de paredes al exterior
- Retapado fisuras y microfisuras



Palet de 66 sacos
de 15 Kg



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1,5 Kg



Agua de amasado

0,35 - 0,40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0,68 m²/kg



12.0 - 13.0



Espesor máximo por capa

4 mm para enlucir
Ilimitado para retapar



Adherencia

> 7 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A1 y A1_{FL}



Vida útil

2H:30' - 3H:30'



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima

300 micras