FICHA COMERCIAL **BRICOLAJE EN PASTA**

BAIXENS

B-17

BRICO®

MASILLA UNIVERSAL

Producto indicado para retapar y reparar agujeros, grietas y desconchados.
Especial para renovar azulejos.

EXTERIOR INTERIOR

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 5,85 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gres.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Extrablanca
- Docilidad de aplicación y excelente trabajabilidad
- Producto ligeramente texturado
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Gran adherencia
- Aplicación en capa fina
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Enlucir y renovar azulejos
- Alisar sportes al exterior en capa fina

200g

Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g

Preparación
Listo al uso.

Rendimiento
0,70 m^2/kg

pH 7.0 - 8.0

Espesor máximo por capa
1 mm

MPa **Adherencia**
> 10 Kg/cm^2 sobre cemento y pintura

Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0

Vida útil
Sin límite

Secado en 1 mm de espesor
Escayola: 3 - 4 H. Aprox.
Hormigón: 5 - 6 H.
Azulejo: 6-7 H.

Granulometría máxima
200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Mayo 2017. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.
BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com