



Enlucido fino de base cementosa para el alisado y retapado de superficies absorbentes.

Alisar y retapar

superficies absorbentes de base cementosa, piedra o ladrillo, tanto en capa fina como en espesor.

Lijable

Su composición permite lijar el producto con gran facilidad dejando un acabado muy liso y fino.

HIDROFUGADO



BAIXENS
EN 998-1
OC

PROPIEDADES Y USOS

- Fraguado lento
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Idóneo para retapar fisuras y microfisuras
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Alisado y enlucido de paredes al exterior
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original
- **Soportes:** Cemento, piedra, ladrillo, hormigón. Apto para aplicar sobre fondos pintados bien adheridos. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos
- Se puede recubrir por todo tipo de pinturas convencionales tras su secado completo
- La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de un fijador consolidador penetrante al agua o al disolvente, o de una imprimación acrílica reguladora de absorción. Para obtener más información sobre las precauciones a tener en cuenta antes de aplicar pinturas sobre soportes de cemento o al exterior, puede consultar nuestro folleto informativo.



Disponibile en formatos de: 1 - 5 - 15 kg

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE 48313: 2008 EX
G3S2V2W1A0C0R0



Agua de amasado

0.35 a 0.40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.05 Kg/m²



12.0 - 13.0



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

> 7.0 Kg/cm² sobre cemento
> 10.0 Kg/cm² sobre pintura



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

2 H 30' - 3 H 30'



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 4 - 5 H



Granulometría máxima

300 micras