

RX-307

Rualaix®

+ CONFORT

Enlucido indicado para renovar y alisar superficies con gotelé plastificado o con imperfecciones.  
2 en 1



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



**INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE**  
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA  
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este producto contiene 1,24 g/l COV max.

**RECUBIERTO**

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

EN 16566

**G3S2V2W2A0C0R0**

**SOPORTES**

Yeso, escayola, cemento, ladrillo, fondos pintados con pinturas tradicionales, fondos de gotelé plastificado, placas de cartón yeso previamente imprimadas, fondos texturados con relieve.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

**CARACTERÍSTICAS**

- Aplicable a llana o rodillo
- Extrablanco
- Fácil de aplicar y lijar
- Perfumado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

**IDEAL PARA**

- Renovar de fondos con relieve y alisado de paredes con defectos
- Reparar de rayas, golpes, arañazos, fisuras y microfisuras sin movimiento
- Renovar de fondos viejos



**20Kg** Palet de 36 cubetas de 20 kg.

**7Kg** Palet de 80 cubetas de 7 kg con KIT

**7Kg** Palet de 96 cubetas de 7 kg

**Preparación**

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles con agua.

**Rendimiento**

1.40 - 1.70 Kg/m<sup>2</sup>/mm



7.0 - 8.0

**Espesor máximo por capa**

10 mm

**Adherencia**

> 9 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento  
> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre pintura

**Clasificación al fuego**

A2 - s1 - d0

**Vida útil**

Sin límite

**Secado en 1 mm de espesor**

Cemento: 2 - 3 H

**Granulometría máxima**

200 micras